



Phormium
Supporting growers since 1977

Diamond

DryTec energiescherm

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel		Toepassing	Binnen
Kleur	Transparant		Materiaal	PES/HDPE
Breedte	-520 cm	±2 cm	Lengte	Zoals gevraagd

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	50 g/m ²	±5 g/m ²
Energiebesparing	Phormium testmethode	47 %	
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %	

Optische eigenschappen	Standaard	Prestatie
Scherminingspercentage PAR direct licht 0°	Phormium testmethode	8 %
Scherminingspercentage PAR direct licht 0°	NEN 2675	15,3 %
Scherminingspercentage PAR direct licht 75°	NEN 2675	40,1 %
Scherminingspercentage PAR diffuus licht	Phormium testmethode	17 %
Scherminingspercentage PAR diffuus licht	NEN 2675	23,6 %

Duurzaamheid	Standaard	Prestatie
Brandvertragendheid	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Klasse 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Onder alle types kasdek 5 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen.

Opmerkingen

In Diamond is DryTec-technologie geïntegreerd. Neem contact op met Phormium voor meer informatie over DryTec.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com